

3. Résultats des essais :

Les diamètres concernés ainsi que les résultats des essais de pression sont consignés dans les tableaux ci-dessous :

TUYAUX ZPLAST PVC PN06					
Diamètres (en mm)		Epaisseurs (en mm)		Pression d'essai	Observations
Normalisé	Mesuré	Normalisée	Mesurée		
50	50,1	1,60 - 2,00	1,57 - 1,75	27,17	Bonne Tenue
63	63	2,00 - 2,40	2,26 - 2,43	31,25	Bonne Tenue
75	75,1	2,30 - 2,80	2,21 - 2,36	25,47	Bonne Tenue
90	90	2,80 - 3,30	2,67 - 2,87	25,68	Bonne Tenue
110	110,2	2,70 - 3,20	2,85 - 3,09	22,30	Bonne Tenue
125	125,1	3,10 - 3,70	3,40 - 3,71	23,47	Bonne Tenue
140	140	3,50 - 4,10	3,53 - 3,99	21,73	Bonne Tenue
160	160,3	4,00 - 4,60	4,60 - 4,85	24,82	Bonne Tenue
200	200,4	4,90 - 5,60	5,27 - 5,82	22,69	Bonne Tenue

Conclusion

Les résultats de l'essai de résistance à la pression interne à 20 °C, des TUYAUX ZPLAST PVC PN6, diamètres : 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 et 200 mm testés sont conformes aux spécifications des Normes susmentionnées.

Essais réalisés du 27/03/2026 au 28/03/2026 au laboratoire d'hydraulique relevant de la Direction de l'Irrigation et de L'Aménagement de l'espace Agricole.

Date limite de validité de ce bulletin est le 27/03/2028 (circulaire N° 182/DF/ DCG du 3 Février 2011).

Opérateur d'essai :

GORY I.

ACHIR M.

Bulletin d'essai visé par le chef du Service des Expérimentations, des Essais et de la Normalisation

GORY I.

Approuvé par : Gs

Le Directeur de l'Irrigation et de l'Aménagement de l'Espace Agricole

Signé : Zakariae EL YACOUBI